



Общество с ограниченной ответственностью «Логихим»

193318, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, лит.А
ОГРН 5067847575440, ИНН 7817308268, КПП 781101001, ОКПО 96846434
Тел. (812) 326-1846

MIKROLINE 3AS

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

| | | |
|--|---|-------------|
| CaCO ₃ | % | 99.0 |
| MgCO ₃ | % | 0.2 |
| SiO ₂ | % | 0.01 |
| Al ₂ O ₃ | % | 0.02 |
| Fe ₂ O ₃ | % | 0.01 |
| Содержание нерастворимых в HCl в-в. ISO 3262-5 | % | 0.1 |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Плотность ISO 787-10 | г/см ³ | 2.7 |
| Твердость | Mohs | 3.0 |
| Коэффициент преломления | | 1.59 |
| Влажность с завода ISO 787/2 | % | 0.2 |

ДИСПЕРСНОСТЬ*

| | | |
|--|----|-------------|
| Средний размер частиц (d ₅₀) | μм | 3.5 |
| Верхнее сечение (d ₉₇) | μм | 13.0 |
| Содержание частиц меньше 2μм | % | 36 |

ЦВЕТНОСТЬ**

| | | |
|-------------|--|-------------|
| L (белый) | | 95.5 |
| A (красный) | | 0.35 |
| B (желтый) | | 1.5 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Абсорбция ДОФ ISO 787-5 | г/100г | 19 |
| Маслоемкость ISO 787-5 | г/100г | 17 |
| Гидрофобизация | | + |
| Упаковочная плотность ISO 787-11 | г/см ³ | 1.35 |