



Общество с ограниченной ответственностью «Логихим»

193318, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, лит.А
ОГРН 5067847575440, ИНН 7817308268, КПП 781101001, ОКПО 96846434
Тел. (812) 326-1846

MIKROLINE PRF1

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

CaCO ₃	%	99.0
MgCO ₃	%	0.2
SiO ₂	%	0.01
Al ₂ O ₃	%	0.02
Fe ₂ O ₃	%	0.01
Содержание нерастворимых в HCl в-в. ISO 3262-5	%	0.1

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность ISO 787-10	г/см ³	2.7
Твердость	Mohs	3.0
Коэффициент преломления		1.59
Влажность с завода ISO 787/2	%	0.2

ДИСПЕРСНОСТЬ*

Средний размер частиц (d ₅₀)	μм	0.8
Верхнее сечение (d ₉₇)	μм	3.0
Содержание частиц меньше 2μм	%	85

ЦВЕТНОСТЬ**

L (белый)		98.2
A (красный)		0.2
B (желтый)		1.0

Абсорбция ДОФ ISO 787-5	г/100г	26
Маслоемкость ISO 787-5	г/100г	24
Гидрофобизация*		+
Упаковочная плотность ISO 787-11	г/см ³	0.95

*Обработка специально разработанным составом на основе **стеарата кальция**